

Danych

Opis

Trojnik, ANSI/ASME B16.9, ASTM
A234 WPB, cert. EN10204/3.1

Głów. dane

6" xs / 3" xs

d1	168.30 mm
S1	10.97 mm
d2	88.90 mm
S2	7.62 mm
a	143.00 mm
b	124.00 mm



Skład chemiczny (analiza stopu) w % wagowo

(Górny limit, jeżeli podano tylko jedna wartość)

Nazwa: WPB

Numer mat.: ----

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Inna
0.30	0.10	1.06	0.048	0.058	0.40	0.40	0.15		0.40		0.08	

Właściwości mechaniczne

Nazwa: WPB

Numer mat.: ----

Górna granica lub granica plastyczności reH lub Rp0.2 min dla grubości ścianek T w mm, N/mm2 w temperaturze		Wytrzymałość Rm dla grubości T w mm, N/mm2 w temperaturze pok.		Wydluzenie A w pok. - temperatura, min. %		Min. praca z nacięciem KV w J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Wzdłuż	Krzyż	Wzdłuż	Krzyż
240	240	min. 415	min. 415	30	17		

Źródła: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM