

Datablad

Beskrivelse

Pasvejsningsflanger, DIN2633-C/
EN1092-1-11-B1-PN16, C 22.8,
cert. EN10204/3.1

Hoveddata

DN 25/ 30.00 x 2.60 mm

d1	30.00 mm
S	2.60 mm
D	115.00 mm
H2	38.00 mm
L	4 x 14.00 mm



Kemisk sammensætning (smelteanalyse) i % af massen

(Ovre grænse, hvis kun en værdi er angivet)

Kort navn: C 22.8

Materiale nr.: 1.0460

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Mere
0.23	0.40	0.90	0.025	0.015	0.30	0.30	0.08	0.02	0.30	0.03	0.02	Al

Mekaniske egenskaber

Kort navn: C 22.8

Materiale nr.: 1.0460

Ovre flydegrænse eller flydegrænse reH eller Rp0,2 min for godstykker T i mm, N/mm2 ved stuetemperatur		Trækstyrke Rm for vægtykkelser T i mm, N/mm2 ved stuetemperatur		Forlængel. A ved stue- temperatur, min. %		Minim. indvirkning arbejde KV in J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Laengd.	Tvaerg.	Laengd.	Tvaerg.
250	250	410-540	410-540	25	23	44	31

Tilskrivning: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM