

Datablad

Beskrivelse

Svejste bojninger, DIN2605/
EN10253-2-A-2D-45°, ST 37.0W,
cert. EN10204/

Hoveddata

Type 2/SR, 45°, 219.10 x 4.50

D	219.10 mm
S	4.50 mm
r	203.00 mm



Kemisk sammensætning (smelteanalyse) i % af massen

(Ovre grænse, hvis kun en værdi er angivet)

Kort navn: ST 37.0W

Materiale nr.: 1.0254

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Mere
0.16	0.35	1.20	0.025	0.020	0.30	0.30	0.08	0.01	0.30	0.04	0.02	

Mekaniske egenskaber

Kort navn: ST 37.0W

Materiale nr.: 1.0254

Ovre flydegrænse eller flydegrænse R_{eH} eller $R_{p0.2}$ min for godstykkelse T i mm, N/mm ² ved stuetemperatur		Trækstyrke R_m for vægtykkelser T i mm, N/mm ² ved stuetemperatur		Forlængel. A ved stuetemperatur, min. %		Minim. indvirkning arbejde KV in J	
$T \leq 16$	$16 < T \leq 60$	$T \leq 16$	$16 < T \leq 60$	Laengd.	Tvaerg.	Laengd.	Tvaerg.
235	225	350-480	350-480	25	23		

Tilskrivning: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM