

Datablad

Beskrivelse

Bojning, DIN2605/EN10253-2-A-3D,
90°, P235GH, cert. EN10204/3.1

Hoveddata

Type 3/LR, 139.70 x 14.20 mm

D	139.70 mm
S	14.20 mm
r	190.00 mm



Kemisk sammensætning (smelteanalyse) i % af massen

(Ovre grænse, hvis kun en værdi er angivet)

Kort navn: P235GH

Materiale nr.: 1.0345

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Mere
0.16	0.35	1.20	0.025	0.020	0.30	0.30	0.08	0.01	0.30	0.04	0.02	Al

Mekaniske egenskaber

Kort navn: P235GH

Materiale nr.: 1.0345

Ovre flydegrænse eller flydegrænse R_{eH} eller $R_{p0.2}$ min for godstykker T i mm, N/mm ² ved stuetemperatur		Trækstyrke R_m for vægtykkelser T i mm, N/mm ² ved stuetemperatur		Forlængel. A ved stuetemperatur, min. %		Minim. indvirkning arbejde KV in J	
$T \leq 16$	$16 < T \leq 60$	$T \leq 16$	$16 < T \leq 60$	Laengd.	Tvaerg.	Laengd.	Tvaerg.
235	225	360-500	360-500	25	23	40	27

Tilskrivning: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM