

Datablad

Beskrivning

Svetsfläns med krage, DIN2633-C/
EN1092-1-11-B1, PN16, C 22.8,
cert. EN10204/3.1

Huvuddata

DN 40/ 44.50 x 2.60 mm

d1	44.50 mm
S	2.60 mm
D	150.00 mm
H2	42.00 mm
L	4 x 18.00 mm



Kemisk sammansättning (batchanalys) i % av massan

(Övre gräns om endast ett värde anges)

Kort namn: C 22.8

Materialnr.: 1.0460

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Övrig
0.23	0.40	0.90	0.025	0.015	0.30	0.30	0.08	0.02	0.30	0.03	0.02	Al

Mekaniska egenskaper

Kort namn: C 22.8

Materialnr.: 1.0460

Övre sträckgräns eller förlängninggr. reH eller Rp0,2 min för vägg tjocklekar T i mm, N/mm2 vid rumstemperatur		Draghållfasthet Rm f. vägg tjocklek. T i mm, N/mm2 vid rumstemperatur		Förlängning A i rums- temperatur, min. %		Minsta påverkan KV i J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs
250	250	410-540	410-540	25	23	44	31

Ursprung: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM