

# Datablad

## Beskrivning

Koncentrisk kona, DIN2616/EN10253-2  
-B, St35.8/l, cert. EN10204/3.1C GL

## Huvuddata

139.70 x 4.50 / 76.10 x 4.50

|    |           |
|----|-----------|
| D  | 139.70 mm |
| S1 | 4.50 mm   |
| d  | 76.10 mm  |
| S2 | 4.50 mm   |
| L  | 127.00 mm |



## Kemisk sammansättning (batchanalys) i % av massan

(Övre gräns om endast ett värde anges)

Kort namn: St35.8/l

Materialnr.: 1.0305

| C    | Si   | Mn   | P     | S     | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Övrig |
|------|------|------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|---|-------|
| 0.17 | 0.35 | 0.80 | 0.040 | 0.040 |    |    |    |    |    |    |   |       |

## Mekaniska egenskaper

Kort namn: St35.8/l

Materialnr.: 1.0305

| Övre sträckgräns eller förlängninggr. reH eller Rp0,2 min<br>för vägg tjocklekar T i mm, N/mm2 vid rumstemperatur |             | Draghållfasthet Rm f. vägg tjocklek. T<br>i mm, N/mm2 vid rumstemperatur |             | Förlängning A i rumstemperatur, min.% |       | Minsta påverkan<br>KV i J |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| T ≤ 16                                                                                                            | 16 < T ≤ 60 | T ≤ 16                                                                   | 16 < T ≤ 60 | Längs                                 | Tvärs | Längs                     | Tvärs |
| 235                                                                                                               | 225         | 360-480                                                                  | 360-480     | 25                                    | 23    |                           | 34    |

Ursprung: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM