

Datablad

Beskrivning

Böj, DIN2605/EN10253-1-3D-45°,
ST 35, cert. ohne

Huvuddata

Typ 3/LR, 45°, 76.10 x 4.50 mm

D	76.10 mm
S	4.50 mm
r	95.00 mm



Kemisk sammansättning (batchanalys) i % av massan

(Övre gräns om endast ett värde anges)

Kort namn: ST 35

Materialnr.: 1.0308

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Övrig
0.17	0.35	1.20	0.025	0.025								

Mekaniska egenskaper

Kort namn: ST 35

Materialnr.: 1.0308

Övre sträckgräns eller förlängninggr. reH eller Rp0,2 min för vägg tjocklekar T i mm, N/mm2 vid rumstemperatur		Draghållfasthet Rm f. vägg tjocklek. T i mm, N/mm2 vid rumstemperatur		Förlängning A i rums- temperatur, min.%		Minsta påverkan KV i J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs
235	225	343-441	343-441	25			

Ursprung: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM