

Datablad

Beskrivning

Blindfläns, DIN2527-B/EN1092-1-05-A
PN40, 1.4571, cert. 3.1

Huvuddata

DN 40

D	150.00 mm
H2	18.00 mm
L	4 x 18.00 mm



Kemisk sammansättning (batchanalys) i % av massan

(Övre gräns om endast ett värde anges)

Kort namn: 1.4571

Materialnr.: 1.4571

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Övrig
0.08	1.00	2.00	0.045	0.015	18.5		2.50		13.5	0.70		

Mekaniska egenskaper

Kort namn: 1.4571

Materialnr.: 1.4571

Övre sträckgräns eller förlängninggr. reH eller Rp0,2 min för vägg tjocklek T i mm, N/mm2 vid rumstemperatur		Draghållfasthet Rm f. vägg tjocklek. T i mm, N/mm2 vid rumstemperatur		Förlängning A i rums- temperatur, min. %		Minsta påverkan KV i J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs
		500-730	500-730	35	30	100	60

Ursprung: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM