

# Data papier

## Beschrijving

Voorlasflenzen, DIN2635-C/  
EN1092-1-11-B1-PN40, C 22.8,  
cert. EN10204/ohne APZ

## Belangrijkste

DN 10/ 17.20 x 1.80 mm

d1	17.20 mm
S	1.80 mm
D	90.00 mm
H2	35.00 mm
L	4 x 14.00 mm



## Chemische samenstelling (batchanalyse) in % van de massa

(Bovengrens als er slechts een waarde is opgegeven)

Korte naam: C 22.8

Nummer: 1.0460

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Ander
0.23	0.40	0.90	0.025	0.015	0.30	0.30	0.08	0.02	0.30	0.03	0.02	Al

## Mechanische eigenschappen

Korte naam: C 22.8

Nummer: 1.0460

Bovenste opbrengstpunt of opbrengstpunt reH of Rp0,2 min voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur		Treksterkte Rm voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur		Deformatie A bij kamertemperatuur, min.%		Gekerfde impact KV in J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Langs	Over	Langs	Over
250	250	410-540	410-540	25	23	44	31

Oorsprong: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM