

# Data papier

## Beschrijving

Blindfl., DIN2527-E/EN1092-1-05-B2  
PN63, P250GH, cert. EN10204/3.1

## Belangrijkste

DN 300

|    |               |
|----|---------------|
| D  | 530.00 mm     |
| H2 | 52.00 mm      |
| L  | 16 x 36.00 mm |



## Chemische samenstelling (batchanalyse) in % van de massa

(Bovengrens als er slechts een waarde is opgegeven)

Korte naam: P250GH

Nummer: 1.0460

| C    | Si   | Mn   | P     | S     | Cr   | Cu   | Mo   | Nb   | Ni   | Ti   | V    | Ander |
|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 0.23 | 0.40 | 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | Al    |

## Mechanische eigenschappen

Korte naam: P250GH

Nummer: 1.0460

| Bovenste opbrengstpunt of opbrengstpunt reH of Rp0,2 min<br>voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur |          | Treksterkte Rm voor wanddiktes T<br>in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur |          | Deformatie A bij kamer-<br>temperatuur, min.% |      | Gekerfde impact<br>KV in J |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------|----------------------------|------|
| T<=16                                                                                                           | 16<T<=60 | T<=16                                                                 | 16<T<=60 | Langs                                         | Over | Langs                      | Over |
| 240                                                                                                             | 240      | 410-540                                                               | 410-540  | 25                                            |      | 44                         |      |

Oorsprong: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM