

# Data papier

## Beschrijving

Teestukken, DIN 2615/EN10253-2-A,  
St35.8/I, cert. EN10204/3.1

## Belangrijkste

114.30 x 6.30 / 88.90 x 5.60

|    |           |
|----|-----------|
| d1 | 114.30 mm |
| S1 | 6.30 mm   |
| d2 | 88.90 mm  |
| S2 | 5.60 mm   |
| a  | 105.00 mm |
| b  | 98.00 mm  |



## Chemische samenstelling (batchanalyse) in % van de massa

(Bovengrens als er slechts een waarde is opgegeven)

Korte naam: St35.8/I

Nummer: 1.0305

| C    | Si   | Mn   | P     | S     | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Ander |
|------|------|------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|---|-------|
| 0.17 | 0.35 | 0.80 | 0.040 | 0.040 |    |    |    |    |    |    |   |       |

## Mechanische eigenschappen

Korte naam: St35.8/I

Nummer: 1.0305

| Bovenste opbrengstpunt of opbrengstpunt reH of Rp0,2 min voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur |             | Treksterkte Rm voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur |             | Deformatie A bij kamertemperatuur, min. % |      | Gekerfde impact KV in J |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------|-------------------------|------|
| T ≤ 16                                                                                                       | 16 < T ≤ 60 | T ≤ 16                                                             | 16 < T ≤ 60 | Langs                                     | Over | Langs                   | Over |
| 235                                                                                                          | 225         | 360-480                                                            | 360-480     | 25                                        | 23   |                         | 34   |

Oorsprong: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM