Datasheet

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50


Description

Tees, DIN2615/EN10253-4-A
1.4571w, certificate 3.1

Main data

60.30 x 2.90 / 60.30 x 2.90
mm

d1	60.30 mm
S1	2.90 mm
d2	60.30 mm
S2	2.90 mm
a	64.00 mm
b	64.00 mm





Chemical analysis (heat) in % of mass

(one content=max. value)

Short name: 1.4571w

Mat. grade: 1.4571

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Others
0.08	1.00	2.00	0.045	0.015	18.5		2.50		13.5	0.70		

Mechanical properties

Short name: 1.4571w
Mat. grade: 1.4571

Upper yield strength reH or Rp0.2 min for wallthicknesses T in mm, N/mm2 at room		Tensile strength Rm for wallthickn. T in mm, N/mm2 at room temperature		Elongation A at room-		Min. impact energy KV in J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Longit.	Transv.	Longit.	Transv.
		500-730	500-730	35	30	100	60

Sources: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz is a registered trademark of PM Fittings GmbH. Information without guarantee. Errors and omissions excepted