

Ficha de datos

Descripcion

Brida de cuello de soldadura,
DIN2633-C/EN1092-1-11-B1,
PN16, C 22.8, cert. EN10204/3.1

Datos principales

DN 25/30.00 x 2.60 mm

d1	30.00 mm
S	2.60 mm
D	115.00 mm
H2	38.00 mm
L	4 x 14.00 mm



Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Limite superior si solo se especifica un valor)

Nombre C 22.8

Numero: 1.0460

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Otros
0.23	0.40	0.90	0.025	0.015	0.30	0.30	0.08	0.02	0.30	0.03	0.02	Al

Propiedades mecánicas

Nombre C 22.8

Numero: 1.0460

Punto de fluencia superior o limite elastico reH o Rp0.2 min para espesores T en mm, N/mm2 a temperatura ambiente		Resist. a la traccion Rm para espesor T en mm, N/mm2 a temp. ambiente		Elong. A en la temp. ambiente, min. %		Impacto minimo KV en J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Longitud.	Transvers.	Longitud.	Transvers.
250	250	410-540	410-540	25	23	44	31

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM