

Ficha de datos

Descripcion

Brida de cuello de soldadura,
DIN2633-C/EN1092-1-11-B1,
PN16, C 22.3, cert. EN10204/3.1

Datos principales

DN 20/26.90 x 2.30 mm

d1	26.90 mm
S	2.30 mm
D	105.00 mm
H2	38.00 mm
L	4 x 14.00 mm



Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Limite superior si solo se especifica un valor)

Nombre C 22.3

Numero: 1.0427

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Otros
0.23	0.35	0.90	0.035	0.030	0.30							

Propiedades mecánicas

Nombre C 22.3

Numero: 1.0427

Punto de fluencia superior o limite elastico reH o Rp0.2 min para espesores T en mm, N/mm2 a temperatura ambiente		Resist. a la traccion Rm para espesor T en mm, N/mm2 a temp. ambiente		Elong. A en la temp. ambiente, min. %		Impacto minimo KV en J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Longitud.	Transvers.	Longitud.	Transvers.
240	240	410-540	410-540	25	20	44	31

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM