

Ficha de datos

Descripcion

Reduct. concentr., DIN2616/
EN10253-1, S235, cert. 2.2

Datos principales

88.90 x 3.20 / 70.00 x 2.90 mm

D	88.90 mm
S1	3.20 mm
d	70.00 mm
S2	2.90 mm
L	70.00 mm



Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Limite superior si solo se especifica un valor)

Nombre S235

Numero: 1.0037

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Otros
0.17		1.40	0.045	0.045								N

Propiedades mecánicas

Nombre S235

Numero: 1.0037

Punto de fluencia superior o limite elástico reH o Rp0.2 min para espesores T en mm, N/mm2 a temperatura ambiente		Resist. a la traccion Rm para espesor T en mm, N/mm2 a temp. ambiente		Elong. A en la temp. ambiente, min. %		Impacto minimo KV en J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Longitud.	Transvers.	Longitud.	Transvers.
235	225	360-500	360-500	25	25		

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM