

Ficha de datos

Descripcion

Reduct. concentr., DIN2616/
EN10253-1, ST37.0, cert. ohne

Datos principales

76.10 x 2.90 / 42.40 x 2.60 mm

D	76.10 mm
S1	2.90 mm
d	42.40 mm
S2	2.60 mm
L	90.00 mm



Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Limite superior si solo se especifica un valor)

Nombre ST37.0

Numero: 1.0254

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Otros
0.16	0.35	1.20	0.025	0.020	0.30	0.30	0.08	0.01	0.30	0.04	0.02	

Propiedades mecánicas

Nombre ST37.0

Numero: 1.0254

Punto de fluencia superior o limite elastico reH o Rp0.2 min para espesores T en mm, N/mm2 a temperatura ambiente		Resist. a la traccion Rm para espesor T en mm, N/mm2 a temp. ambiente		Elong. A en la temp. ambiente, min. %		Impacto minimo KV en J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Longitud.	Transvers.	Longitud.	Transvers.
235	225	350-480	350-480	25	23		

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM