

# Ficha de datos

## Descripcion

Reduct. excentrico, ANSI/ASME B16.9  
ASTM A234WPB, cert. EN10204/ohne

## Datos principales

2" std / 1" xs

|    |          |
|----|----------|
| D  | 60.30 mm |
| S1 | 3.91 mm  |
| d  | 33.70 mm |
| S2 | 4.55 mm  |
| L  | 76.00 mm |



## Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Limite superior si solo se especifica un valor)

Nombre WPB

Numero: ----

| C    | Si   | Mn   | P     | S     | Cr   | Cu   | Mo   | Nb | Ni   | Ti | V    | Otros |
|------|------|------|-------|-------|------|------|------|----|------|----|------|-------|
| 0.30 | 0.10 | 1.06 | 0.048 | 0.058 | 0.40 | 0.40 | 0.15 |    | 0.40 |    | 0.08 |       |

## Propiedades mecánicas

Nombre WPB

Numero: ----

| Punto de fluencia superior o limite elastico reH o Rp0.2 min para espesores T en mm, N/mm2 a temperatura ambiente |              | Resist. a la traccion Rm para espesor T en mm, N/mm2 a temp. ambiente |              | Elong. A en la temp. ambiente, min. % |            | Impacto minimo KV en J |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| T <= 16                                                                                                           | 16 < T <= 60 | T <= 16                                                               | 16 < T <= 60 | Longitud.                             | Transvers. | Longitud.              | Transvers. |
| 240                                                                                                               | 240          | min. 415                                                              | min. 415     | 30                                    | 17         |                        |            |

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM