

Ficha de datos

Descripcion

Reduct. excentrico, DIN2616/EN10253
EN10253-2-A, St35.8/I,
cert. EN10204/3.1

Datos principales

88.90 x 4.50 / 48.30 x 3.20 mm

D	88.90 mm
S1	4.50 mm
d	48.30 mm
S2	3.20 mm
L	90.00 mm



Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Limite superior si solo se especifica un valor)

Nombre St35.8/I

Numero: 1.0305

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Otros
0.17	0.35	0.80	0.040	0.040								

Propiedades mecánicas

Nombre St35.8/I

Numero: 1.0305

Punto de fluencia superior o limite elastico reH o Rp0.2 min para espesores T en mm, N/mm2 a temperatura ambiente		Resist. a la traccion Rm para espesor T en mm, N/mm2 a temp. ambiente		Elong. A en la temp. ambiente, min. %		Impacto minimo KV en J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Longitud.	Transvers.	Longitud.	Transvers.
235	225	360-480	360-480	25	23		34

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM