

Ficha de datos


Descripción

Tapón, ANSI/ASME B16.9
ASTM A234WPB, cert. EN10204/3.1

Datos principales

2.5" xs

d1	73.00 mm
S	7.01 mm
h	38.00 mm



Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Límite superior si solo se especifica un valor)

Nombre WPB

Número: ----

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Otros
0.30	0.10	1.06	0.048	0.058	0.40	0.40	0.15		0.40		0.08	

Propiedades mecánicas

Nombre WPB

Número: ----

Punto de fluencia superior o límite elástico reH o Rp0.2 min para espesores T en mm, N/mm ² a temperatura ambiente		Resist. a la tracción Rm para espesor T en mm, N/mm ² a temp. ambiente		Elong. A en la temp. ambiente, min. %		Impacto mínimo KV en J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Longitud.	Transvers.	Longitud.	Transvers.
240	240	min. 415	min. 415	30	17		

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM