

Ficha de datos

Descripcion

Anillo de soldadura, EN 1092-1-32-A
PN10, S235JR,
cert. EN10204/3.1

Datos principales

DN 600/ 609.60 mm

D	685.00 mm
H2	26.00 mm



Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Limite superior si solo se especifica un valor)

Nombre S235JR

Numero: 1.0038

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Otros
0.17		1.40	0.035	0.035		0.55						N

Propiedades mecánicas

Nombre S235JR

Numero: 1.0038

Punto de fluencia superior o limite elastico reH o Rp0.2 min para espesores T en mm, N/mm2 a temperatura ambiente		Resist. a la traccion Rm para espesor T en mm, N/mm2 a temp. ambiente		Elong. A en la temp. ambiente, min. %		Impacto minimo KV en J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Longitud.	Transvers.	Longitud.	Transvers.
235	225	360-510	360-510	24	22		27

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM