

Ficha de datos

Descripcion

Reduct. concentr., DIN2616/
EN10253-2-B, P265GH,
cert. EN10204/3.1

Datos principales

60.30 x 5.60 / 26.90 x 4.00 mm

D	60.30 mm
S1	5.60 mm
d	26.90 mm
S2	4.00 mm
L	76.00 mm



Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Limite superior si solo se especifica un valor)

Nombre P265GH

Numero: 1.0425

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Otros
0.20	0.40	1.40	0.025	0.020	0.30	0.30	0.08	0.01	0.30	0.04	0.02	Al

Propiedades mecánicas

Nombre P265GH

Numero: 1.0425

Punto de fluencia superior o limite elástico reH o Rp0.2 min para espesores T en mm, N/mm2 a temperatura ambiente		Resist. a la traccion Rm para espesor T en mm, N/mm2 a temp. ambiente		Elong. A en la temp. ambiente, min. %		Impacto minimo KV en J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Longitud.	Transvers.	Longitud.	Transvers.
265	255	410-570	410-570	23	21	40	27

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM