

Fiche de donnees

Description

Coude, soude, DIN2605/EN10253-2-A,
3D-60°, ST 37.0W, cert. EN10204/

Donnee principale

Type 3/LR , 219.10 x 4.50 mm

D	219.10 mm
S	4.50 mm
r	305.00 mm

Composition chimique (analyse de lot) en % de la masse

(Limite superieure si une seule valeur est specifiee)

Nom court: ST 37.0W

Numero: 1.0254

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Autres
0.16	0.35	1.20	0.025	0.020	0.30	0.30	0.08	0.01	0.30	0.04	0.02	

Proprietes mecaniques

Nom court: ST 37.0W

Numero: 1.0254

Limite d'elasticite superieure ou lim. d'elast. reH ou Rp0,2 min pour epaisseurs T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Resist. a la traction Rm pour des ep. T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Allongement A a temp. ambiante, min.%		Travaux a impact minimum KV en J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Longit.	Transv.	Longit.	Transv.
235	225	350-480	350-480	25	23		

Sources: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM