

Fiche de donnees

Description

Coude, DIN2605/EN10253-2-A-3D-90°,
13CrMo45, cert. EN10204/3.1

Donnee principale

Type 3/LR , 76.10 x 2.90 mm

D	76.10 mm
S	2.90 mm
r	95.00 mm

Composition chimique (analyse de lot) en % de la masse

(Limite superieure si une seule valeur est specifiee)

Nom court: 13CrMo45

Numero: 1.7335

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Autres
0.17	0.35	0.70	0.025	0.020	1.15	0.30	0.60		0.30			Al

Proprietes mecaniques

Nom court: 13CrMo45

Numero: 1.7335

Limite d'elasticite superieure ou lim. d'elast. reH ou Rp0,2 min pour epaisseurs T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Resist. a la traction Rm pour des ep. T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Allongement A a temp. ambiante, min.%		Travaux a impact minimum KV en J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Longit.	Transv.	Longit.	Transv.
290	290	440-590	440-590	22	20		

Sources: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM