

Fiche de donnees


Description

Coude, DIN2605/EN10253-1-3D,
45°, ST 35, cert. ohne

Donnee principale

Type 3/LR, 139.70 x 10.00 mm

D	139.70 mm
S	10.00 mm
r	190.00 mm



Composition chimique (analyse de lot) en % de la masse

(Limite superieure si une seule valeur est specifiee)

Nom court: ST 35

Numero: 1.0308

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Autres
0.17	0.35	1.20	0.025	0.025								

Proprietes mecaniques

Nom court: ST 35

Numero: 1.0308

Limite d'elasticite superieure ou lim. d'elast. reH ou Rp0,2 min pour epaisseurs T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Resist. a la traction Rm pour des ep. T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Allongement A a temp. ambiante, min.%		Travaux a impact minimum KV en J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Longit.	Transv.	Longit.	Transv.
235	225	343-441	343-441	25			

Sources: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM