

Fiche de donnees

Description

Bride de bloc, DIN86041-C,
S235JR, cert. EN10204/3.1
du produit preliminaire

Donnee principale

DN 150/ 168.30 mm

D	285.00 mm
d6	170.50 mm
b	38.00 mm
L	8 x M20



Composition chimique (analyse de lot) en % de la masse

(Limite superieure si une seule valeur est specifiee)

Nom court: S235JR

Numero: 1.0038

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Autres
0.17		1.40	0.035	0.035		0.55						N

Proprietes mecaniques

Nom court: S235JR

Numero: 1.0038

Limite d'elasticite superieure ou lim. d'elast. reH ou Rp0,2 min pour epaisseurs T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Resist. a la traction Rm pour des ep. T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Allongement A a temp. ambiante, min. %		Travaux a impact minimum KV en J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Longit.	Transv.	Longit.	Transv.
235	225	360-510	360-510	24	22		27

Sources: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM