

Fiche de donnees

Description

Bride de bloc, DIN28117-A, en tôle,
PN40, P265GH,
cert. 3.1 du produit préliminaire

Donnée principale

DN 40

D	150.00 mm
d6	40.00 mm
b	30.00 mm
L	4 x M16



Composition chimique (analyse de lot) en % de la masse

(Limite supérieure si une seule valeur est spécifiée)

Nom court: P265GH

Numero: 1.0425

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Autres
0.20	0.40	1.40	0.025	0.020	0.30	0.30	0.08	0.01	0.30	0.04	0.02	Al

Propriétés mécaniques

Nom court: P265GH

Numero: 1.0425

Limite d'élasticité supérieure ou lim. d'élast. reH ou Rp0,2 min pour épaisseurs T en mm, N/mm² à température ambiante		Résist. à la traction Rm pour des ép. T en mm, N/mm² à température ambiante		Allongement A à temp. ambiante, min. %		Travaux à impact minimum KV en J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Longit.	Transv.	Longit.	Transv.
265	255	410-570	410-570	23	21	40	27

Sources: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM