

Scheda dati


Descrizione

Curve, DIN2605/EN10253-1-3D
90°, ST 35, cert. ohne

Dati principali

Tipo 3/LR, 90°, 152.40 x 8.80

D	152.40 mm
S	8.80 mm
r	215.00 mm



Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se e indicato un solo valore)

Nome abb.: ST 35

Materiale n.: 1.0308

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Altri
0.17	0.35	1.20	0.025	0.025								

Proprietà meccaniche

Nome abb.: ST 35

Materiale n.: 1.0308

Limite superiore o di snervamento reH o Rp0.2 min per pareti di spessore T in mm, N/mm2 a temp. amb.		Trazione Rm per spessori T in mm, N/mm2 a temperatura amb.		Allungam. A a temp. ambiente, min. %		Resilienza minima KV in J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Lungo	Tras.	Lungo	Tras.
235	225	343-441	343-441	25			

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM