

Scheda dati

Descrizione

Curve, DIN2605/EN10253-1-3D
90°, ST 35, cert. ohne

Dati principali

Tipo 3/LR, 90°, 26.90 x 7.10

D	26.90 mm
S	7.10 mm
r	29.00 mm



Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se è indicato un solo valore)

Nome abb.: ST 35

Materiale n.: 1.0308

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Altri
0.17	0.35	1.20	0.025	0.025								

Proprietà meccaniche

Nome abb.: ST 35

Materiale n.: 1.0308

Limite superiore o di snervamento reH o Rp0.2 min per pareti di spessore T in mm, N/mm2 a temp. amb.		Trazione Rm per spessori T in mm, N/mm2 a temperatura amb.		Allungam. A a temp. ambiente, min. %		Resilienza minima KV in J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Lungo	Tras.	Lungo	Tras.
235	225	343-441	343-441	25			

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM