

Scheda dati

Descrizione

Flangia di blocco, DIN28117-A,
di lamiera, PN40, P265GH,
cert. EN10204/3.1 relativo al
materiale

Dati principali

DN 50

D	165.00 mm
d6	50.00 mm
b	30.00 mm
L	4 x M16



Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se è indicato un solo valore)

Nome abb.: P265GH

Materiale n.: 1.0425

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Altri
0.20	0.40	1.40	0.025	0.020	0.30	0.30	0.08	0.01	0.30	0.04	0.02	Al

Proprietà meccaniche

Nome abb.: P265GH

Materiale n.: 1.0425

Limite superiore σ_R di snervamento R_{eH} o $R_{p0.2}$ min per pareti di spessore T in mm, N/mm ² a temp. amb.		Trazione R_m per spessori T in mm, N/mm ² a temperatura amb.		Allungam. A a temp. ambiente, min. %		Resilienza minima KV in J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Lungo	Tras.	Lungo	Tras.
265	255	410-570	410-570	23	21	40	27

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM