

Scheda dati

Descrizione

Riduzioni conc., DIN2616/EN10253-1
ST37.0, cert. ohne

Dati principali

48.30 x 2.60 / 42.40 x 2.60 mm

D	48.30 mm
S1	2.60 mm
d	42.40 mm
S2	2.60 mm
L	64.00 mm



Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se è indicato un solo valore)

Nome abb.: ST37.0

Materiale n.: 1.0254

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Altri
0.16	0.35	1.20	0.025	0.020	0.30	0.30	0.08	0.01	0.30	0.04	0.02	

Proprietà meccaniche

Nome abb.: ST37.0

Materiale n.: 1.0254

Limite superiore o di snervamento reH o Rp0.2 min per pareti di spessore T in mm, N/mm2 a temp. amb.		Trazione Rm per spessori T in mm, N/mm2 a temperatura amb.		Allungam. A a temp. ambiente, min. %		Resilienza minima KV in J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Lungo	Tras.	Lungo	Tras.
235	225	350-480	350-480	25	23		

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM