

# Scheda dati

## Descrizione

Pezzi a tee, DIN 2615/EN10253-2-A  
St35.8/III, cert. EN10204/3.1

## Dati principali

114.30 x 6.30 / 88.90 x 5.60

d1	114.30 mm
S1	6.30 mm
d2	88.90 mm
S2	5.60 mm
a	105.00 mm
b	98.00 mm



## Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se e indicato un solo valore)

Nome abb.: St35.8/III

Materiale n.: 1.0305

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Altri
0.17	0.35	0.80	0.040	0.040								

## Proprietà meccaniche

Nome abb.: St35.8/III

Materiale n.: 1.0305

Limite superiore o di snervamento reH o Rp0.2 min per pareti di spessore T in mm, N/mm2 a temp. amb.		Trazione Rm per spessori T in mm, N/mm2 a temperatura amb.		Allungam. A a temp. ambiente, min.%		Resilienza minima KV in J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Lungo	Tras.	Lungo	Tras.
235	225	360-480	360-480	25	23		34

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM