

# Scheda dati

## Descrizione

Curve, DIN2605/EN10253-2-A-3D-90°  
16Mo3, cert. EN10204/3.1

## Dati principali

Tipo 3/LR, 90°, 406.40 x 12.50

|   |           |
|---|-----------|
| D | 406.40 mm |
| S | 12.50 mm  |
| r | 610.00 mm |



## Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se è indicato un solo valore)

Nome abb.: 16Mo3

Materiale n.: 1.5415

| C    | Si   | Mn   | P     | S     | Cr   | Cu   | Mo   | Nb | Ni   | Ti | V | Altri |
|------|------|------|-------|-------|------|------|------|----|------|----|---|-------|
| 0.20 | 0.35 | 0.90 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.35 |    | 0.30 |    |   | Al    |

## Proprietà meccaniche

Nome abb.: 16Mo3

Materiale n.: 1.5415

| Limite superiore $\sigma$ di snervamento $reH$ o $Rp0.2$ min per pareti di spessore $T$ in mm, N/mm <sup>2</sup> a temp. amb. |                  | Trazione $Rm$ per spessori $T$ in mm, N/mm <sup>2</sup> a temperatura amb. |                  | Allungam. $A$ a temp. ambiente, min. % |       | Resilienza minima KV in J |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| $T \leq 16$                                                                                                                   | $16 < T \leq 60$ | $T \leq 16$                                                                | $16 < T \leq 60$ | Lungo                                  | Tras. | Lungo                     | Tras. |
| 280                                                                                                                           | 270              | 450-600                                                                    | 450-600          | 22                                     | 20    |                           |       |

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM